

Технічна інформація № 10/2018 DP N 15-CPR305-2018



Версія 1.1

Дата випуску 05.07.2018

Purios F

Загальна інформація

Двокомпонентна система для виробництва напівжорсткого пінополіуретану. Не містить піноутворюючих речовин, які руйнують озоновий шар, відповідно до положень ЄС-ЄС (WE) nr 2037/2000. Продукт має санітарний сертифікат PZH: BK / B / 0469/01/2018.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ			
	Компонент А	Компонент В	Норма
В'язкість при 25 °C [mPas]	200 – 450	170 – 230	WL/3/PURINOVA
Щільність при 25 °C [g/cm ³]	1,05 – 1,15	1.22 – 1.24	WL/8/PURINOVA
Mixing ratio [by volume]	100	100	
ХАРАКТЕРИСТИКА СПІНЮВАННЯ			
Час старту [с]	2 – 4		
Час застигання [с]	5 – 8		

*Температура сировини при піноутворювачі 40 – 50 °C

Застосування

Використовується для виробництва теплоізоляційного напівжорсткого пінополіуретану для наплення на стелі, стіни, дахи, підлоги і настили).

Компонент А (Purios F) суміш поліолів з добавками.

Компонент В (Puriosyn B) полімерний дифенілметан 4, 4'-диізоціанат.

Поверхнєве наплення має бути чистою і сухою, при температурі min. 15 ° C, температура навколишнього середовища під час розпилення min. 15 ° C і вологість макс. 60%. Товщина шару розпилення повинна бути в діапазоні 60 - 100 мм.

Примітка: перемішайте поліол перед використанням!

ВЛАСТИВОСТІ		
Теплопровідність	$\lambda_m - (0,035 - 0,037) \text{ W/mK}$	EN 14315-1:2013 (PN -EN 12667:2002)
Передача водяної пари Коефіцієнт пропускання водяної пари коефіцієнт стійкості до водяної пари,	$\geq 0,2258 \text{ mg/(m}\cdot\text{h}\cdot\text{Pa)}$ 3,2	EN 14315-1:2013 (PN - EN 12086:2013)
Водопоглинання	$\leq 7,3 \text{ kg/m}^2$	EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013) method B
Щільність піни в готовому продукті	$9 - 12 \text{ kg/m}^3$	PN - EN 1602: 1999
Міцність на стиск при 10% деформації	$\geq 10 \text{ kPa}$	EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013)
Вміст відкритих комірок	80 – 90 %	PN -ISO 4590

Сторінка 1/2

Класифікація щодо реакції на вогонь	F B-s1, d0	EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010) PN EN 13501 -1+A1:2010, EN13823
-------------------------------------	-------------------	---

Примітка: Процес приготування піни відбувається з виділенням тепла, і тому він залежить від зовнішніх умов, чим нижче температура сировини субстрату або середовища, тим нижче ступінь розширення (піноутворення). Властивості піни стають повноцінними через 48 годин.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Оптимальна температура зберігання становить 15 - 23 ° С. Сировина повинна зберігатися в сухих і закритих приміщеннях. Обидва компоненти повинні бути захищені від вологи з повітря. Термін придатності в оригінальній упаковці виробника, що зберігається при рекомендованих умовах, становить 6 місяців з дати виготовлення.

Згідно RID / ADR, обидва компоненти не є небезпечними матеріалами.



Примітка. Дані, що містяться в цій інформації, були отримані в умовах моделі.

При роботі в інших умовах можна отримати результати, які трохи відрізняються від отриманих результатів.

Ця інформація разом з технічною консультацією - незалежно від того, чи вона була передана в усній, письмовій формі чи через технологічні випробування - подаються сумлінно, але без будь-яких гарантій, що також стосується прав третіх осіб. Наша технічна порада не звільняє вас від обов'язку перевіряти надану інформацію, особливо ту, що містяться в нашому технічному та технічному інформаційному матеріалі, а також перевіряти нашу продукцію з точки зору їх придатності для передбачених процесів та додатків. Використання та обробка наших продуктів та ваших продуктів на основі нашої, технічна порада знаходиться поза нашим контролем і ви несете виключну відповідальність. Наша продукція продається відповідно до поточної версії наших Загальних умов продажу.